

HD-PUR PIGMENTFÜLLER 645-9901

Za notranje pohištvo

- hitro sušenje
- dobro se brusi
- dobra razlivnost
- visoka polnilnost
- univerzalna uporaba

NR.1

*perfect
on top*

Je primeren kot polnilo pod vsemi 1K
in 2K PUR/CRYL laki.

Uporabi se lahko kot izolativni nanons
s trdilcem 600-0626 20 %.



spekter 
Specialist za barve št. 1

Spekter d.o.o., podjetje za zunanjo in notranjo trgovino
Ložnica pri Žalcu 52a, SI-Žalec

t: 03 713 25 00, 051 680 666, e: trgovina@spekter-zalec.si
www.spekter-zalec.si

HD-PUR-PIGMENTFÜLLER 645-9901

Opis proizvoda

Okolju prijazno, z znižano vsebnostjo topil, 2K poliuretansko polnilo, z visoko polnitveno močjo. Zelo dobro prekriva MDF površino, dobro se brusi in ima dobro oprijemljivost na različne podlage ter visoko odpornost na temperaturne spremembe.

Primer nanosa

MDF, barvno lakiran

1. Izolacija

Izoliranje s HD-SOLO-PUR-SCHICHTLACK 62x-0029. MR 10:1 s trdilcem HD-PUR-CRYL-HÄRTER 600-0626. 20 % razredčila HD-PUR-VERDÜNNUNG 960-0102. Sušenje: min. 2 uri pri sobni temperaturi. Rahlo brušenje z brusnim papirjem P280-320.

2. Polnilo

1-2 nanosa 200 g/m² HD-PUR-PIGMENTFÜLLER 645-9901. MR 10:1 s trdilcem HD-PUR-CRYL-HÄRTER 600-0626. Sušenje: min. 2 uri pri sobni temperaturi. Vmesno brušenje: P280, končno brušenje: P320/400.

3. Končni nanos

1 nanos z barvo HD-PUR-COLOR 621 - barva po RAL, NCS, Sikkens, ipd. MR 5:1 s trdilcem HD-PUR-CRYL-HÄRTER 600-0626. 10 % razredčila HD-PUR-VERDÜNNUNG 960-0103. Sušenje do pakiranja: čez noč pri sobni temperaturi.

Obdelava

Brizganje s pištolo na lonček

Velikost šobe 2,5 – 3,0 mm, pritisk zraka 2,5 – 3,0 bar

Nasvet: Lahko se uporabi kot izolativni nanos z mešalnim razmerjem 5:1. Uporabi se lahko tudi kot temeljni premaz za kovino in sintetične podlage z mešalnim razmerjem 5:1!

Tehnične informacije

Visoznost: 70 Sek. DIN 4

Vsebnost suhih snovi: 56 %

Trdilce: HD-PUR-CRYL-HÄRTER 600-026

Mešalno razmerje: 10:1 (lak / trdilec) ali 5:1

Odprti čas: 1 delovni dan (8 ur)

Sušenje: po 30 - 40 min. prašno suho, po 2 urah brušenje

Količina nanosa: min. 150 - 250 g / m²

Razredčilo: HD-PUR-VERDÜNNUNG 960-0103

Uporabne informacije

Vsi časovni podatki glede časa sušenja so na podlagi sobne temperature pri 20 °C, in relativne vlage 65 %.

Zagotovite dobro prezračevanje.

PUR-Laki morajo biti lakirani takoj po brušenju in odpraševanju.

Pred uporabo dobro premešati. Vedno se priproča preizkus.

Standardi

DIN 4102 B1 težko vnetljivo

Sestava je brez:

TOX-FREE brez strupenih težkih snovi, halogeniranih ogljikovodikov (CKW, FCKW), polikloriranih Bi- in terfenilov (PCB + PCT), pentaklorofenola (PCP) in formalaldehida.



Ostale informacije

Št. izdelka:

645-9901-30KH -> 30 kg embalaža

645-9901-10KE -> 10 kg embalaža

645-9901-5KE -> 5 kg embalaža

Skladiščenje:

v originalno zaprti embalaži cca. 12 mesecev. Pri temperaturah nad ležiščem, pri max. 30 °C.

*Vse informacije so na podlagi trenutnega stanja tehnologije. Iz tega ni mogoče pridobiti garancij in pravno zavezujoče podlage.

Več informacij na www.heidelbergcoatings.com